

|           |            |                             |
|-----------|------------|-----------------------------|
| Received  | 2025/07/14 | تم استلام الورقة العلمية في |
| Accepted  | 2025/08/10 | تم قبول الورقة العلمية في   |
| Published | 2025/08/11 | تم نشر الورقة العلمية في    |

## دراسة تأثير استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة على خواص الخرسانة كحل مستدام في البناء والتشييد

أ. مسعود احمد البرشني<sup>1</sup>، أ. مارن امحمد اسماعيل المجدم<sup>2</sup>

<sup>2,1</sup> قسم الهندسة المدنية، كلية الهندسة، جامعة نالوت، ليبيا

E-mail address: [m.albarshani@nu.edu.ly](mailto:m.albarshani@nu.edu.ly)

### الملخص:

تعتبر الخرسانة من اهم المواد المستخدمة في البناء و أكثر شيوعا فهي ثاني المواد استهلاكاً بعد الماء، وبسبب الطلب المتزايد على الموارد المائية الطبيعية جعلت الباحثين ينظرون لجميع المصادر المائية كحل للحد من استخدام المياه الصالحة للشرب في اعمال البناء والتشييد.

يهدف هذا البحث الي استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في صناعة الخرسانة العادية ، حيث تم تصميم خمسة خلطات خرسانية ( خلطة مرجعية بالماء النقي و خلطة مياه صرف صحي معالجة بدون ترقيد ومياه مرقدة لمدة اسبوع و مرقدة لمدة 4 اسابيع و مياه مرقدة لمدة 6 اسابيع ) واستخدم مياه الصرف الصحي المعالجة كبديل للمياه الصالحة للشرب في صناعة 60 مكعب خرسانة بحجم (150 × 150 × 150 mm)، و تم اجري اختبارات للماء المستخدم في الخلط لغرض تحديد نسبة الاملاح والمواد الصلبة العالقة و نسبة الحموض، و اختبارات الخرسانة الطازجة لتحديد زمن الشك و نسبة الهبوط و اختبارات الخرسانة المتصلبة لتحديد مقاومة الضغط مقاومة الشد.

لوحظ ان مع زيادة نسبة مياه الصرف الصحي يقل زمن الشك الابتدائي مما يزيد سرعة فقدان العجينة الاسمنتية لخاصية اللدونة وتبين ايضا ان زمن الشك النهائي يقل عند زيادة نسبت مياه الصرف الصحي و بالتالي تزيد سرعة تصلب الخرسانة وفي اختبار اللزوجة تبين ان زمن سقوط الكرة في مياه الصرف الصحي المعالجة كان اكبر بمرتين تقريبا بالمقارنة مع سرعة سقوط الكرة في المياه الصالحة لشرب مما يؤكد لزوجتها العالية ، في اختبار الهبوط تبين وجود زيادة في درجة تشغيل الخرسانة كلما زادت مدة ترقيد مياه

الصرف الصحي المعالجة، وفي اختبار مقاومة الضغط كانت زيادة المقاومة بنسبة بسيطة كلما زادة مدة ترقيد المياه المعالجة بينما اظهرت نتائج مقاومة الشد بين الخلطة المرجعية و خلطات مياه الصرف الصحي المعالجة كانت متقاربة.  
الكلمات المفتاحية : الخرسانة، مياه الصرف الصحي، محطات معالجة، مقاومة الضغط، خلطة خرسانية، لزوجة الماء.

## Evaluation of the effects of Treated Wastewater on concrete Properties as a Sustainable Construction Practice

Massoud Ahmad Albrshny<sup>1</sup>, Maren Amhamed Ismail Almjddem<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Civil Engineering Department, Faculty of Engineering, Nalut  
University, Libya

E-mail address: [m.albarshani@nu.edu.ly](mailto:m.albarshani@nu.edu.ly)

### Abstract:

Concrete is one of the most widely used construction materials and the second most consumed material after water. Due to the global water crisis, researchers have been driven to explore alternative water sources as a means of reducing the reliance on potable water in construction activities.

This research aims to use treated wastewater in the manufacture of ordinary concrete. Five concrete mixes were designed: a reference mix using potable water and four mixes incorporating treated wastewater with varying sedimentation periods (0 weeks, 1 week, 4 weeks, and 6 weeks). Treated wastewater replaced potable water in the preparation of sixty concrete cubes, each measuring 150 × 150 × 150 mm. Laboratory testing was conducted on the mixing water to quantify its salinity, suspended solids, and pH levels. The fresh concrete was evaluated through setting time and slump tests, whereas the hardened concrete was assessed for its mechanical performance through compressive and tensile strength tests.

The results showed that increasing the proportion of treated wastewater reduced the initial setting time, accelerating the loss of workability. Similarly, the final setting time decreased with higher wastewater content, leading to faster concrete hardening. The

viscosity test revealed that the time taken for a steel ball to fall through treated wastewater was approximately twice that in potable water. Slump test results indicated that concrete workability improved with longer sedimentation periods of the treated wastewater. Moreover, compressive strength slightly increased as the sedimentation period increased, while tensile strength results were comparable between the reference mix and treated wastewater mixes.

**Key words:** Concrete, Sewage Treated Water, Wastewater Treatment Plants, Compressive Strength, Concrete Mix, Viscosity Water.

### 1 - المقدمة

نظرا للتطور السريع الذي يشهده العالم في مجال البناء، أصبحت الخرسانة احد اكثر مواد البناء استخداما لما تظهره من مقاومة جيدة لظروف الاستخدام المتعددة، فهي تعتبر من اهم العناصر التي تساهم في قوة و استقرار المبني ( Aastha Gupta et al (2022)). و نظرا للتطور العمراني و ازدياد معدلات الطلب على المياه الصالحة لشرب في الصناعات الخرسانية هذا يدفعنا الى البحث عن البديل لها (Mohamed H, 2020).

حيث تم تطوير مفهوم الاستدامة في السنوات الماضية لتشمل صناعة البناء و التشييد و حل القضايا التي تتعلق بالاستهلاك المرتفع للمصادر الطبيعية و التلوث البيئي نتيجة لكميات الكبيرة من المواد الطبيعية المطلوبة لإنتاج كمية من الخرسانة سنويا وحيث انه لا يعتبر انتاج الخرسانة صناعة صديقة للبيئة بسبب ارتفاع معدل استهلاك الطاقة و انتاج ثاني اكسيد الكربون و الاستخدام العالي للمياه و النفايات الناتجة عن البناء و الهدم فنتيجة لنقص المياه و الزيادة الهائلة في عدد السكان، أصبحت التنمية المستدامة و الانتاج النظيف للخرسانة التي تسبب ضررا للبيئة هدفا مهما للبحث (Mohamed H, 2020).

ان استخدام مياه الصرف الصحي لمعالجة في خلط الخرسانة سينتج حلا مستداما للبناء دون أي تأثير على خصائص الخرسانة الميكانيكية، فقمنا في هذا البحث بإجراء مجموعة من الاختبارات على خرسانة استخدمت فيها مياه الصرف الصحي المعالجة جزئيا من محطات التكرير و التصفية بدل من المياه الصالحة لشرب، و تحديد مدى تأثير المياه المعالجة سلبا كان ام ايجابا على خواص الخرسانة الطازجة و الصلبة(فؤاد فروج 2016).

تعتبر مياه الصرف الصحي من المصادر الغير تقليدية التي لا يجب النظر اليها كمشكلة يجب التخلص منها ولكن ورد مائي يجب استغلاله و الاستثمار في مجال معالجتها و اعادة استخدامها لأنها المورد المائي الوحيد الذي يزداد مع الوقت ( sachin mane et al, 2019 ) و ( ghafoor, s et al, 2022 ). بنتائج البحث ان كانت ايجابية يمكن المساهمة في توفير المياه الصالحة للشرب التي تؤدي بالنهاية الى رفع المخزون المائي خصوصا في ليبيا التي تفتقر وبشكل كبير للمياه الصالحة لشرب.

## 2 - الدراسات السابقة :

(درس محمد حجازي و آخرون 2020) قسم الهندسة المدنية بجامعة البريطانية في مصر تأثير مياه الصرف الصحي المعالجة في اجراء خلط و معالجة مكعبات الخرسانة وأظهرت النتائج التي تم التوصل اليها ان استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة و المختلطة حققت مقاومة للضغط اعلى من المياه العادية حيث سجلت مقاومة الضغط بلغت 41.63 ميجا باسكال اجرى الباحث (فؤاد فروج 2016) دراسة على امكانية استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في صناعة الخرسانة حيث استخدم مياه صرف صحي معالجة من محطات التكرير و التصفية في مدينة سبها حيث اظهرت النتائج ان مقاومة الخرسانة و تشغيليتها لم تتأثر سلبا بالمياه المعالجة بل تحسنت مقاومة الضغط بنسبة بسيطة . اجرى الباحث (ساشين مامي و اخرون 2019) قسم الهندسة المدنية كلية دي واي باتيل في الهند دراسة تجريبية لتقييم قوة الخرسانة المصنوعة من مياه الصرف الصحي المعالجة حيث تم فحص قابلية تشغيل الخرسانة الطازجة و المتصلدة و قيست قوة الضغط على الاسطوانات الخرسانية المتصلدة اظهرت نتائج الاختبار ان قوة الضغط القصوى للخرسانة بين خرسانة المصنوعة من الماء العذب و المصنوعة بالماء المعالج لا تتغير كثيرا في عمر 28 يوم.

## 3- البرنامج العملي :

اعتدت الدراسة المعملية في البداية على اجراء اختبارات المواد الاولية (الركام الناعم و الخشن و الماء) للحصول على خلطة ذات خواص جيدة سواء في الحالة للندنة او المتصلدة .

### 3.1 - المواد المستخدمة


لتحضير الخلطات استخدمت مواد محلية وفيما يلي يتم التعرف على خواص هذه المواد

•الاسمنت : استخدم الاسمنت البروتلاندي العادي نوع 42.5 من مصنع البرج زيتين التابع لشركة الاتحاد العربي للمقاولات و المطابق للمواصفة القياسية الليبية رقم 340/2009.

•الركام الناعم :استخدم في هذه الدراسة ركام ناعم ( رمل طبيعي ) من محجر زيتين و كانت نتائج التحليل المنخل مطابق للمواصفة البريطانية BS1992:882 . كما هو موضح بالجدول 1. انظر للشكل رقم 1.

جدول 1: يوضح التدرج الحبيبي لعينة الركام الناعم

| حدود المواصفة | نسبة المار % | فتحة المنخل mm |
|---------------|--------------|----------------|
| 100           | 99.80        | 5              |
| 100 – 80      | 99.60        | 2              |
| 100 – 70      | 98.90        | 1              |
| 100 – 55      | 92.51        | 0.5            |
| 70 – 5        | 35.97        | 0.25           |
| 15 – 0        | 2.11         | 0.125          |
| 10 – 0        | 0.42         | 0.075          |




الشكل 1: التدرج الحبيبي لعينة الركام الناعم

•الركام الخشن: تم جلب الركام الخشن المستخدم في هذا البحث من منطقة ابورشادة (غريان) وهو ركام مطابق للمواصفة البريطانية BS1992:882 واجريت الاختبارات في

معامل كلية الهندسة جادو وكانت نتائج التحليل المنخلي للركام الخشن كما في الجدول 2. انظر للشكل رقم 2. و الشكل رقم 3. يوضح المناخل القياسية و الميزان المستخدم في الاختبار

جدول 2: يوضح التدرج الحبيبي لعينة الركام الخشن

| حدود المواصفة | نسبة المار % | فتحة المنخل mm |
|---------------|--------------|----------------|
| 100           | 100          | 37.5           |
| 70 – 35       | 66.5         | 20             |
| 55 – 25       | 51.73        | 14             |
| 40 – 10       | 22.08        | 10             |
| 5 – 0         | 0.96         | 5              |



الشكل 2: التدرج الحبيبي لعينة الركام الخشن



الشكل 3: هزاز المناخل القياسية و الميزان

•الماء : تم استخدام نوعين من الماء في هذا البحث :

اولا : مياه عذبة نقية :

استخدم مياه عذبة صالحة للشرب من محطة تحلية جادو خالية من المواد العضوية و الشحوم .

ثانيا: مياه صرف صحي معالجة جزئيا :

استخدمت مياه صرف صحي معالجة من محطة النجيلة ( جنزور ) لمعالجة مياه الصرف الصحي ، الجدول (3) يبين خواص الماء العذب و الصرف الصحي المعالج المستخدم في الخلطات .

الجدول 3: خواص الماء العذب و الصرف الصحي المعالج المستخدم في الخلطات

| الحدود | ماء الصرف الصحي<br>المعالج mg / L | الماء العذب<br>mg / L | الخاصية                                |
|--------|-----------------------------------|-----------------------|--|
| 2000   | 1920                              | 100 – 50              | الاملاح الصلبة الذائبة TDS             |
| 8 – 6  | 7.37                              | 6.5                   | نسبة الحموضة PH                        |
| 3000   | 108                               | 7.3                   | الكالسيوم $Ca^{+2}$                    |
|        | 97.8                              | 0.3                   | الماغنسيوم $Mg^{+2}$                   |
| 500    | 78.3                              | 20                    | الكلوريدات CL                          |
| 1000   | 811.3                             | 20                    | الكربونات و البيكربونات $HCO_3$ $CO_3$ |
| 1000   | 160                               | 22                    | الكبريتات $So^4$                       |
|        | 25                                | 0                     | المواد الصلبة العالقة TSS              |
|        | 8890                              | 0                     | المواد العضوية O . M                   |

#### 2.4 – اعداد العينات

تم اعداد الخلطات الخرسانية بنسبة خلط 1 : 2 : 4 ( اسمنت : الركام الناعم : الركام الخشن ) تم تجهيز خمسة خلطات خرسانية، في جميع الخلطات تم تثبيت نسبة ونوع الاسمنت والركام بنوعيه وكان المتغير الوحيد هو الماء حيث تم اعداد خلطة A بماء صالح لشرب نقي، و الخلطة B بماء صرف صحي معالج بدون ترقيد و خلطة C بماء صرف صحي معالج مرقد لمدة 7 ايام، و الخلطة D بماء صرف صحي معالج و مرقد لمدة 4 اسابيع، و الخلطة E بماء صرف صحي معالج و مرقد لمدة 6 اسابيع وتم تحديد كمية المياه المطلوبة للخلط بنسبة 50% من وزن الاسمنت. حيث تم اعتماد خمسة اشكال من العينات بهدف تحديد تأثير الترقيد على المياه المعالجة من حيث طبيعة التحول

الحاصل للمياه فيزيائيا وتأثيره على مواصفات وخصائص الخرسانة فيما بعد ومقارنتها بخطة مرجعية للماء النقي حيث الشكل 4 يوضح القوالب القياسية التي استخدمت لتجهيز العينات.



الشكل 4: القوالب القياسية المكعبات والاسطوانات

#### الاختبارات المعملية :

تم اجراء هذه الاختبارات في معامل كلية الهندسة جادو بجامعة نالوت.

#### 1 - اختبار اللزوجة للماء :

بتبدل لزوجة المياه بتغير كميته المستخدمة في الخلط وهذا يعود الى الخاصية التشحيمية الموجودة في الماء المعالج.

#### 2 - اختبار العجينة النظامية :

هو اختبار عجينة الاسمنت بخلط الاسمنت و الماء بنسب معينة مدة تتراوح من ( 3 - 5 ) دقائق.

#### 3 - اختبار تحديد زمن الشك الابتدائي و النهائي :

اجري اختبار زمن الشك الابتدائي و النهائي للخلطات الخرسانية الخمسة .

#### 4 - اختبار الهبوط للخرسانة :

اجريت اختبارات الهبوط طبقا للمواصفة القياسية البريطانية ( B.C.1881. part2: ) (1970) لقابلية التشغيلية للخرسانة وتم تطبيق الاختبار لجميع خلطات الخرسانة، الشكل 5 . يوضح الادوات المستخدمة في الاختبار .

#### 5 - اختبار مقاومة الضغط للخرسانة:

تم اجراء اختبار مقاومة الضغط لتحديد الخصائص الميكانيكية لمقاومة الضغط للخرسانة وتم اختبار عينات وهي بعمر ( 3 ، 4 ، 14 ، 28 ) يوم بعد معالجتها بالغمر في الماء

حيث بلغ العدد الاجمالي للعينات 60 عينة و تم الاختبار وفقا للمواصفة BC1881، الشكل 5 يوضح جهاز اختبار مقاومة الضغط للخرسانة المتوفر في معمل كلية الهندسة جادو.

#### 6 - اختبار مقاومة الشد للخرسانة:

يقوم اختبار الشد بتقييم قوة الشد للخرسانة بشكل غير مباشر. تم اجراء الاختبار حسب المواصفة القياسية البريطانية Part1983:118:BS1881 حيث تم اختبار العينات وهي بعمر ( 7 ، 28 ) يوم من معالجتها بالغمر.



الشكل 5: اختبار الهبوط للخرسانة و جهاز اختبار مقاومة الضغط للخرسانة


#### النتائج والمناقشة:

##### 1 - اختبار اللزوجة للماء :

لتحديد لزوجة مياه الصرف الصحي المعالجة المستخدمة في الخلطات تم اعتماد سرعة سقوط كرة حديدية داخل مخبار و مقارنتها بسرعة سقوط نفس الكرة في المياه العذبة الصالحة للشرب المستخدمة في الخلطة المرجعية. جدول 4 و الشكل 6 يبين ان زمن سقوط الكرة في المياه العذبة اقل بمقارنته بسرعة سقوط الكرة في مياه الصرف الصحي المعالجة مما يؤكد لزوجة المياه المعالجة اكبر من لزوجة المياه النقية المستخدمة في الخلط اجري الاختبار على المياه المرقدة لمدة 7 ايام و اسبوعين والمرقدة 4 اسابيع فقط.

جدول 4: زمن هبوط الكرة المعدنية عبر المخبر باختلاف المياه المستخدمة .

| مياه معالجة<br>مرقدة لمدة 4<br>اسابيع | مياه معالجة<br>مرقدة لأسبوعين | مياه معالجة<br>مرقدة لمدة 7<br>ايام | مياه نقية | مخبر<br>يحتوي<br>على<br>اللزوجة                          |
|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------|--|
| 0.53                                  | 0.55                          | 0.50                                | 0.24      | الزمن الذي<br>تستغرقه الكرة<br>للوصول للقاع<br>( ثانية ) |
| 0.56                                  | 0.45                          | 0.42                                | 0.31      |  |
| 0.37                                  | 0.41                          | 0.39                                | 0.27      |  |
| 0.62                                  | 0.64                          | 0.60                                | 0.35      |  |
| 0.52                                  | 0.512                         | 0.477                               | 0.292     | المتوسط  |



## 2 - اختبار العجينة النظامية :

ايجاد نسبة الماء الازم لتحضير عجينة اسمنتية ذات قوام قياسي لعينه من الاسمنت حيث تستخدم هذه النسبة عند تحضير عينات الخاصة بخواص الاسمنت ، تم اجراء الاختبار طبقا للمواصفة الليبية. كانت نتائج الاختبار على عينة الاسمنت الماخوذة من مصنع الاتحاد تبين ان نسبة الماء القياسية لعجينة نظامية هي 28% و كانت داخل حدود المواصفة 21 / 73 ( 26% - 32% ).


## 3 - اختبار تحديد زمن الشك الابتدائي و النهائي :

تم اجراء اختبار زمن الشك باستخدام جهاز فيكات طبقا للمواصفة الليبية حيث طبقت خطوات الاختبار على خمسة خلطات استخدم فيها مياه الصرف الصحي المعالجة حيث الغرض من الاختبار معرفة لدونة و زمن تصلد الاسمنت و كانت النتائج في حدود

المواصفة الليبية 97 / 340 كما موضح في الشكل 7، تبين ان زمن الشك الابتدائي و النهائي يقل كلما زادة مدة ترقيده مياه الصرف الصحي المعالجة ، الجدول (5) يبين زمن الشك الابتدائي والنهائي للخلطات الخمسة .

الجدول 5 : زمن الشك الابتدائي والنهائي للخلطات الخمسة .

| اسم العينة | نوع المياه          | زمن الشك الابتدائي بالدقيقة | حدود المواصفة      | زمن الشك النهائي بالدقيقة | حدود المواصفة        |
|------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|
| A          | نقية                | 158                         | لا يقل عن 45 دقيقة | 231                       | لا يزيد عن 600 دقيقة |
| B          | بدون ترقيده         | 137                         | لا يقل عن 45 دقيقة | 210                       | لا يزيد عن 600 دقيقة |
| C          | مرقده لمدة 7 ايام   | 121                         | لا يقل عن 45 دقيقة | 175                       | لا يزيد عن 600 دقيقة |
| D          | مرقده لمدة 4 اسابيع | 114                         | لا يقل عن 45 دقيقة | 168                       | لا يزيد عن 600 دقيقة |
| E          | مرقده لمدة 6 اسابيع | 110                         | لا يقل عن 45 دقيقة | 165                       | لا يزيد عن 600 دقيقة |



الشكل 7: مقارنة زمن الشك الابتدائي والنهائي بحدود المواصفة


#### 4 - اختبار الهبوط للخرسانة:

تحدد درجة التشغيل للخلطة الخرسانية بتعيين مدى هبوطها بعد تشكيلها حيث تم اجراء الاختبار على الخلطات الخرسانية الخمسة، لوحظ ان الخلطة B مياه الصرف الصحي بدون ترقيده اقل هبوط بين الخلطات كان 80mm بينما الخلطة D كان الهبوط فيها 120mm هي اعلى نسبة هبوط بينما بدا الهبوط يقل في الخلطة E التي استخدم فيها مياه مرقده 6 اسابيع وقترن من الخلطة A بالماء النقي كما موضح في الشكل 8. و جميع

قيم اختبار الهبوط التي تم قياسها كانت تقع ضمن حدود مواصفة القوام لللدن للخرسانة ( B.C.1881.part2:1970 ) منها لوحظ ان كلما زادت مدة ترقيد الماء اقترب قوام الخرسانة من قوام الخرسانة المعدة بالماء النقي.

الجدول 6: مقدار الهبوط في الخلطات الخرسانية الخمسة

| اسم العينة | نوع الماء           | قيمة الهبوط mm | حدود المواصفة |
|------------|---------------------|----------------|---------------|
| A          | نقية                | 100            | 280 – 10      |
| B          | بدون ترقيد          | 80             | 280 – 10      |
| C          | مرقدة لمدة 7 ايام   | 90             | 280 – 10      |
| D          | مرقدة لمدة 4 اسابيع | 120            | 280 – 10      |
| E          | مرقدة لمدة 6 اسابيع | 110            | 280 – 10      |



الشكل 8: مقارنة مقدار الهبوط للعينات


##### 5 - اختبار مقاومة الضغط للخرسانة:

تعتبر مقاومة الضغط من اهم المتطلبات الاساسية للخرسانة المتصلدة لأنه يعبر عن جودتها و صلاحيتها حيث تم اجراء الاختبار طبقا للمواصفة B.C1881 على عينات مكعبة ذات ابعاد ( 150 × 150 × 150 ) بعد معالجتها بغمرها بالماء لمدة 3 ايام و 7 ايام و 14 يوم و 28 يوم ، الشكل (9) يبين نتائج مقاومة ضغط الخرسانة لجميع العينات ، تبين من الشكل ان مقاومة الضغط للعينات الخرسانية المجهزة بالماء النقي تعطي اقل قيمة لمقاومة الضغط في جميع مراحل لمعالجة حيث اعطت 15.45MPa في 3 ايام بينما اعطت قوة مقاومة 27.28MPa في 28 يوم ، و الخلطات الخرسانية المستخدم فيها مياه الصرف الصحي المعالجة كانت اعلى مقاومة ولوحظ فيها تحسن واضح بزيادة مدة الغمر حيث الخلطة B كانت المقاومة بعد 3 ايام معالجة 18.706MPa بينما في 28 يوم 33.063MPa بينما الخلطة C التي استخدم فيها

مياه مرقدة لمدة 7 ايام كانت مقاومة الضغط فيها عند 3 ايام 24.064MPa في حين عند 28 يوم 34.05MPa . و الخلطة D اعطت مقاومة ضغط عند 3 ايام 25MPa بينما عند 28 يوم كانت المقاومة 34.527MPa ، والخلطة E التي استخدم فيها مياه صرف صحي معالجة مرقدة لمدة 6 اسابيع كانت مقاومة الضغط عالية 27.572MPa و 34.76MPa عند 3 ايام و 28 يوم على التوالي. و بمقارنة النتائج مع الخلطة المرجعية A المجهزة بالماء النقي الصالح لشرب كانت الخلطات المجهزة بمياه الصرف الصحي المعالج متفوقة في مقاومة الضغط حيث اظهرت الخلطة E مقاومة عالية عند 3 ايام بقيمة 27.572MPa كما ان الخلطة B و C و D اعطت نتائج جيدة و تحسن ملحوظ و تدريجي مع ازدياد عمر الخرسانة. هذا يوضح ان عملية الترقيد لمياه الصرف الصحي المعالجة لا تأثر كثيرا على مقاومة الضغط مع زيادة عمر الخرسانة و لكن قد تكون مفيدة و ماثرة في التطبيقات الى نحتاج الى خرسانة ذات مقاومة مبكرة وسريعة .

الجدول 7 : نتائج مقاومة ضغط الخرسانة لجميع العينات مقاسة بالميجاباسكال.

| اسم<br>العينة | نوع الماء           | مقاومة الضغط MPa |        |        |        |
|---------------|---------------------|------------------|--------|--------|--------|
|               |                     | 3 ايام           | 7 ايام | 14 يوم | 28 يوم |
| A             | نقية                | 15.45            | 16.999 | 25.61  | 27.279 |
| B             | بدون ترقيد          | 18.706           | 23.634 | 26.73  | 33.063 |
| C             | مرقدة لمدة 7 ايام   | 24.064           | 27.178 | 30.22  | 34.05  |
| D             | مرقدة لمدة 4 اسابيع | 25.275           | 29.823 | 31.011 | 34.527 |
| E             | مرقدة لمدة 6 اسابيع | 27.572           | 34.160 | 34.617 | 34.76  |




الشكل 9: العلاقة بين مقاومة الضغط لعينة الخرسانة و عدد الايام

## 6 - اختبار مقاومة الشد للخرسانة:

اجرى الاختبار على عينات اسطوانية الشكل ذات ابعاد (300 × 150 mm) وتم اختبارها بعد 7 ايام و 28 يوم من معالجتها بالغمر في الماء. الشكل (10) يبين ان اعلى قيمة لمقاومة الشد عند 7 ايام كان للعينة المجهزة بمياه نقية بينما ان انخفضت مقاومة الشد الخلطات المعدة بمياه الصرف الصحي المعالجة بدون ترقيد او مرقدة لمدة 7 ايام و عادة لترتفع المقاومة للعينات المستخدم فيها مياه مرقدة لمدة 6 اسابيع و يبين ان الهيئات بعد عمر 28 يوم كانت قيمة مقاومة الشد في العينات C و D و E تقترب من نتائج المحققة من الخلطة المرجعية A مما يشير الى ان الترقيد ادى الى تحسين في مقاومة الشد .

الجدول 8 : نتائج مقاومة الشد الخرسانة لجميع العينات مقاسة بالميجاباسكال.

| مقاومة الشد MPa |        | نوع الماء           | اسم العينة |
|-----------------|--------|---------------------|------------|
| 28 يوم          | 7 ايام |                     |            |
| 2.69            | 2.68   | نقية                | A          |
| 1.68            | 1.64   | بدون ترقيد          | B          |
| 2.22            | 1.74   | مرقدة لمدة 7 ايام   | C          |
| 2.42            | 2.27   | مرقدة لمدة 4 اسابيع | D          |
| 2.69            | 2.43   | مرقدة لمدة 6 اسابيع | E          |



الشكل 10: العلاقة بين مقاومة الشد لعينة الخرسانة و عدد الايام

### الاستنتاجات:

- 1 - اعطت اختبارات الخرسانة نتائج جيدة لجميع الاعمار، و ذلك يدل على جودة المواد المستخدمة في الخلطة الخرسانية و كذلك عدم وجود فراغات في المكعبات.
- 2 - اظهرت نتائج اختبار للزوجة ان لزوجة المياه المعالجة و المستخدمة في الخلطات كان اكبر من لزوجة المياه العذبة النقية المستخدمة في الخلطة المرجعية .
- 3 - زمن الشك الابتدائي والنهائي تتأثران عكسيا بمدة ترقيد مياه الصرف الصحي المعالجة حيث زيادة الترقيد يقلل من زمن الشك الابتدائي والنهائي .
- 4 - قابلية التشغيل للخلطات الخرسانية تتناسب طرديا مع مدة ترقيد ميساه الصرف الصحي المعالجة حيث ان تزداد درجة تشغيلية الخرسانة كلما زادت مدة مياه الصرف الصحي المعالجة .
- 5 - مقاومة الضغط لمكعبات الإسمنت المحضرة بمياه الصرف الصحي المعالجة تزيد بنسبة 27% عن تلك المحضرة بالمياه العذبة بعد 28 يوم، بينما مقاومة الشد لا تتأثر حيث اعطت نفس قوة مقاومة عند 28 يوم. يُعزى ذلك إلى أن الرقم الهيدروجيني (pH) لمياه الصرف الصحي المعالجة أعلى من الماء العادي، مما يعزز خصائص الربط للإسمنت عند الرقم الهيدروجيني المرتفع، وبالتالي تزداد القوة.

### الخلاصة:

اظهرت الدراسة ان مياه الصرف الصحي المعالجة يمكن استخدامها بفاعلية في انتاج الخرسانة، حيث ان الاختبارات الكيميائية للماء اعطت نتائج ايجابية، وكانت الشوائب و المواد العالقة ضمن الحدود المقبولة و عند استخدام هذه المياه لتحضير مكعبات الخرسانة تحت الظروف العادية، اظهرت المكعبات مقاومة عالية لضغط و الشد بمقارنتها بالمكعبات المحضرة بمياه الشرب و يعود هذا التحسن في الاداء الى ارتفاع درجة القلوية و الرقم الهيدروجيني لمياه الصرف المعالجة مما يعزز من معدل الاماهة و يزيد من مقاومة الخرسانة، وبالتالي فان استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في اعمال الخرسانة يعتبر بديلا مستداما و فعالا ويقلل من التلوث البيئي عند تصريف المياه المعالجة الى المسطحات المائية.

### التوصيات :

- 1 - اجراء المزيد من الاختبارات وقياس مقاومة الضغط على عينات يزيد عمرها عن 28 يوم .
- 2 - لا تعتم نتائج المتحصل عليها من المياه الناتجة من محطة انجيلة (جنزور) على كامل ليبيا بسبب اختلاف مخرجات المحطات .

### المراجع

- المهرك يوسف . (1981) معالجة واستعمال مياه المجاري ، الهيئة العامة للبيئة .  
عيسى محمد ، طارق مفتاح . (2004) دليل مختبر تحليل المياه .  
فؤاد فروج . (2016) " امكانية استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في صناعة  
الخرسانة " المؤتمر الوطني السادس لمواد البناء الهندسية الانشائية .  
محمد حمود مهنا . (2019 - 2020) جامعة الانبار ، " تكنولوجيا الخرسانة" كلية  
الهندسة
- Aastha Gupta et al. (2022). "Effect of treated wastewater on properties of concrete." International Journal for Multidisciplinary Research ( IJFMR) || ISSN: 0044-0477.
- American Public Health Association ( APHA ).(2006). "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater", APH Washington, DC, USA,.
- BS 1881. part2 : 1970 Slump Test.
- BS 882: 1992 Aggregates for concrete.
- EPA. (2018). National Standards for Drinking Water Quality in Environmental Protection Agency; Reported by Pakistan Council of Research and Water Resources; Ministry of Environment, Government of Pakistan: Islamabad ,Pakistan,.
- Ghafoor, S.; Hameed, A.; Shah, S.A.R.; Azab, M.; Faheem, H.; Nawaz, M.F. ; Iqbal, F .(2022)." Development of Construction Material Using Wastewater": An Application of Circular Economy for Mass Production of Bricks. Materials, 15, 2256.
- Mohamed H. Hegazy and Micheal M. Farouk. (2020) : "Effect of musing secondary treated wastewater in production And curing of concrete." Journal of Materials and Environmental Science - ISSN:2508 CODEN:JMESCN. J. Mater. Environ. Sci., Volume11, Issue 9, Page 1493-1502.

- Sachin Mane et al. (2019). : “Use of Sewage Treated Water in Concrete.” International Journal of Research in Engineering, Science and Management Volume-2, Issue-6 June- www.ijresm.com - ISSN - (Online): 2581-5792.
- Umesh Gaikwad .(2024). “Use of for Multidisciplinary Research (IJFMR) Volume-6, Issue-2 March-April ISSN: 2582-2160.
- WHO. Guidelines for Drinking Water Quality Criteria, .(2011).4th ed.;World Health Organization: Geneva, Switzerland,; pp. 13 –33.