

## دراسة خواص الخرسانة المعرضة للملدنات الكيميائية البيوكريت Libo Create BV40

أ.م. كريمة علي الغويل      أ.م. خيرية محمد المشري      أ.م. زينب التهامي امبارك

[Zainbalthouhamy@gmail.com](mailto:Zainbalthouhamy@gmail.com)

[Khiriamohamed224@gmail.com](mailto:Khiriamohamed224@gmail.com)

[Kar2005ima11@gmail.com](mailto:Kar2005ima11@gmail.com)

المعهد العالي للمهن الهندسية الزاوية / قسم الهندسة المدنية

### الملخص

تعرض هذه الورقة دراسة بعض خواص الخرسانة في حالتها الطرية والمتصلدة باستخدام نوع من الملدنات الكيميائية المحلية الصنع من انتاج شركة ليبيا لصناعة البتروكيماويات ، لتحديد النسب المثلي للمادة المستخدمة ودراسة بعض الاختبارات للخرسانة تحت تأثيرها، كاختبار الضغط والشد، وذلك لمواكبة للتطور العمراني في تكنولوجيا البناء لإنتاج مباني عصرية بأحدث مبتكرات العلم الحديث في تكنولوجيا البناء، ويشمل هذا التطور استخدام المضافات الكيميائية للخرسانة، المضافات الكيميائية  
الكلمات الدالة: الخرسانة المصلدة، الملدنات، اختبار الضغط والشد، المضافات الكيميائية

### Abstract

This paper presents a study some properties of concrete in both cases soft and hardened states, using type domestic chemical plasticizers, produced by the Libya petrochemical industry company, to determine the optimal proportions to study the material used, and study of some tests of concrete under its influence, as pressure and tensile test. In order to keep pace with urban developments in building technology, to produce modern building with the latest innovations of modern science. This development includes the use of chemical additives for concrete.

**Keywords:** hardened concrete, plasticizers, pressure and tensile test, chemical additives

## 1- المقدمة

مع ازدياد التطور في مختلف العلوم والمعارف زاد التطور في قطاع البناء والصناعات الإنشائية، وجميع نواحي الحركة العمرانية، فالمضافات الخرسانية أصبحت من العلوم الأساسية في مجال البناء والتشييد، وفي مجال الصناعات المعمارية، وبذلك تطور استخدامها حيث دخل في صناعة مواد البناء ومصانع الطوب والبلاط. هذه الورقة شملت على دراسة بعض خواص الخلطات الإسمنتية والخرسانية وذلك باستعمال نوع من الملدنات العالية الفاعلية، يسمى اليوكريت بي في 40 ( Libo create BV-40)، من إنتاج شركة ليبيا لصناعة البيتروكيمياويات " إنتاج محلي الصنع ". حيث تم استخدام هذا الملدن بنسب وزنية تتراوح من (0.2 - 0.5)% من وزن الإسمنت المستخدم مع استخدام نسبة ماء إلى إسمنت (w/c = 0.45)، إضافة إلى نسبة خلط ( 1 : 1.5 : 2 )، لمعرفة التأثير لهذه المادة المضافة على الخرسانة والعجينة الإسمنتية، حيث تم تسليط الضوء على خاصيتي الضغط والشد في الخرسانة بنسب خلط (0.20، 0.25، 0.3، 0.4، 0.45)% للملدن من وزن الإسمنت، إضافة إلى نسبة خلط ( 1 : 1.5 : 2 ) من الخرسانة بدون إضافة الملدن للإختبارها، حيث تم الإختبار بأعمار تتراوح (7، 14، 28 يوما) وذلك للإختبار مقاومة الضغط، أما مقاومة الشد كانت بعد (14، 28 يوما) لنفس النسب المختلفة من الملدن، إضافة إلى دراسة بعض الإختبارات الداخلة في صناعة الخرسانة خصوصا الركام بنوعيه وكذلك دراسة خواص الخرسانة الطازجة، كإختباري الهطول وزمن الشك الابتدائي للإسمنت المستخدم في الحالة العادية وفي حال استخدام نسب الملدن المذكورة سلفا.

## 2- النتائج ومناقشتها: -

### 2-1. النتائج

#### الجدول 1 يوضح نسب الركام الخشن الداخل في الخلطات الخرسانية

نسب الخلط %	مقاس الركام الخشن (mm)
30	5
30	10
40	15

الجدول 2 نتائج التحليل المنخلي لخليط عينة الركام الخشن والناعم حسب المواصفة الليبية 49


رقم المنخل (ملم)	مقاس المنخل (ملم)	النسبة المئوية للمنتقي %	النسبة المئوية للمار %	حدود المواصفة الليبية رقم (49)
الركام الخشن				
1	37.5	0	100	-
2	20	3.70	96.3	100 - 80
3	14	15	85	100 - 70
4	10	30	70	100 - 55
5	5	62.20	34.8	100 - 5
6	2.36	94.1	5.9	15- 0
الركام الناعم				
1	4.75	0.0	100	-
2	2.36	7.0	93.0	100-80
3	1.18	15.0	85.0	100-70
4	0.60	24.0	75.0	100-55
5	0.30	51.0	49.0	70-5
6	0.15	90.0	10.0	15-0

الجدول 3 اختبار الهطول للخلطات الخرسانية


رقم الخلطة	نسبة الملدن %	(w/c)	قيمة الهطول (cm)
1	0	0.45	3.0
2	0.25	0.45	3.0
3	0.30	0.45	3.3
4	0.40	0.45	3.5
5	0.45	0.45	3.5

الجدول 4 يبين نتائج زمن الشك الابتدائي للعبينة الإسمنتية

0.45	0.40	0.30	0.25	0.00	نسبة الملدن المستخدمة
250	210	140	96	58	زمن الشك الابتدائي بالثواني
W / C = 0.45					كمية الماء / الإسمنت



الشكل 1 يوضح منحنى الهطول للخلطات الخرسانية تحت تأثير الملدن



الشكل 2 يبين منحنى زمن الشك الابتدائي للعبينة الإسمنتية تحت تأثير الملدن



الشكل 4 عينات الضغط تحت تأثير الإختبار



الشكل 3 عينات الشد تحت تأثير الإختبار

الجدول 5 يبين الكميات المستخدمة في الخلطات الخرسانية للمكعبات مقاس  
(150mm\*150mm\*150mm) لنسب خلط (2 : 1.5 : 1)

وزن الركام الخشن (kg/m <sup>3</sup> )	وزن الركام الناعم (kg/m <sup>3</sup> )	وزن الإسمنت (kg/m <sup>3</sup> )	وزن الماء (kg)	وزن الرمل (g)	نسبة الرمل %	W/C	عدد الكميات	الخلطة
27	20.25	13.5	6.075	00.00	0.00	0.45	9	الأولي
27	20.25	13.5		33.75	0.25		9	الثانية
27	20.25	13.5		40.50	0.30		9	الثالثة
27	20.25	13.5		54.00	0.40		9	الرابعة
27	20.25	13.5		60.75	0.45		9	الخامسة

الجدول 6 نتائج اختبار مقاومة الضغط للنماذج الخرسانية لعمر 7 أيام

متوسط مقاومة الضغط ثلاث نماذج (MPa)	النموذج الثالث			النموذج الثاني		النموذج الأول		نسبة الرمل %	W/C	رقم الخلطة
	مقاومة الضغط (MPa)	القوة المسطحة (KN)	مقاومة الضغط (MPa)	القوة المسطحة (KN)	مقاومة الضغط (MPa)	القوة المسطحة (KN)				
33.185	34.667	780	33.333	750	31.556	710	0	0.45	1	
41.926	43.556	980	43.556	980	38.667	870	0.25		2	
50.252	50.444	1135	50.222	1130	50.089	1127	0.30		3	
49.037	51.556	1160	49.778	1120	45.778	1030	0.4		4	
45.481	49.778	1120	44.444	1000	42.222	950	0.45		5	

الجدول 7 نتائج اختبار مقاومة الضغط للنماذج الخرسانية لعمر 14 يوم


متوسط مقاومة الضغط لثلاث نماذج (MPa)	النموذج الثالث		النموذج الثاني		النموذج الأول		نسبة الملدن %	(w/c)	رقم الخلطة
	مقاومة الضغط (MPa)	القوة المسلطة (KN)	مقاومة الضغط (MPa)	القوة المسلطة (KN)	مقاومة الضغط (MPa)	القوة المسلطة (KN)			
42.963	44.444	1000	42.667	960	41.778	940	0	0.45	1
50.295	53.330	1200	49.333	1110	48.222	1085	0.25		2
58.296	62.667	1410	57.778	1300	54.444	1225	0.30		3
54.810	58.480	1325	53.330	1200	52.220	1175	0.4		4
52.593	53.333	1200	52.889	1190	51.556	1160	0.45		5

الجدول 8 نتائج اختبار مقاومة الضغط للنماذج الخرسانية لعمر 28 يوم


متوسط مقاومة الضغط لثلاث نماذج (MPa)	النموذج الثالث		النموذج الثاني		النموذج الأول		نسبة الملدن %	(w/c)	رقم الخلطة
	مقاومة الضغط (MPa)	القوة المسلطة (KN)	مقاومة الضغط (MPa)	القوة المسلطة (KN)	مقاومة الضغط (MPa)	القوة المسلطة (KN)			
40.296	42.667	960	40	900	33.222	860	0	0.45	1
46.074	48.889	1100	45.778	1030	43.556	980	0.25		2
52.296	53.333	1200	53.333	1200	50.222	1130	0.30		3
49.037	51.556	1160	49.778	1120	45.778	1030	0.4		4
47.185	49.111	1105	47.111	1060	45.333	1020	0.45		5

الجدول 9 نتائج اختبار مقاومة الضغط للمكعبات الخرسانية بأعمار مختلفة لنفس نسب  
المدن

متوسط المقاومة (Mpa)	مقاومة الضغط			عمر المعالجة	نسبة المدن %	w/c	رقم لخلطة
	النموذج 3	النموذج 2	النموذج 1				
33.185	34.67	33.333	31.556	7	0	0.45	الخلطة الأولى
40.296	42.667	40.000	38.222	14			
42.963	44.444	42.667	41.778	28			
41.926	43.556	43.556	38.667	7	0.25	0.45	الخلطة الثانية
46.074	48.889	45.778	43.556	14			
50.295	53.3630	49.333	48.222	28			
50.252	50.444	80.222	50.089	7	0.30	0.45	الخلطة الثالثة
52.593	51.556	52.889	53.333	14			
58.296	62.667	57.778	54.444	28			
49.037	51.556	51.111	44.444	7	0.40	0.45	الخلطة الرابعة
49.037	51.556	49.778	45.778	14			
58.296	62.667	57.778	54.444	28			
45.481	49.778	44.444	42.222	7	0.45	0.45	الخلطة الخامسة
47.185	49.111	47.111	45.333	14			
52.593	53.333	52.889	51.556	28			




الشكل 5 يوضح تأثير المعالجة على مقاومة الضغط بنسب مختلفة من المدن



الشكل 6 يوضح تأثير المعالجة على مقاومة الضغط بنسب مختلفة من الملدن


الجدول 10 يوضح نتائج إختبار الشد لمعدل ثلاث نماذج خرسانية بعمر (14 و 28) يوم

رقم الخلطة	5	4	3	2	1	نسبة الملدن
نسبة الماء/ الإسمنت	0.45	0.40	0.30	0.25	0.00	0.45
متوسط مقاومة الشد لعمر 14 يوم (Mpa)	1.576	1.722	1.960	1.648	1.387	
متوسط مقاومة الشد لعمر 28 يوم (Mpa)	2.005	1.934	2.123	2.065	1.648	



الشكل 7 يوضح تأثير الملدن على مقاومة الشد بأعمار مختلفة





الشكل 8 يوضح تأثير الملدن على مقاومة الشد بأعمار مختلفة

## 2-2. مناقشة النتائج:-

### 2-2-1. الخرسانة الطرية:

#### تأثير تغير نسبة الملدن على اختبار الهطول:

باستخدام (LIBO CRETE – BV40) تلاحظ ازدياد الهطول بدرجة ليست بالكبيرة، ومع ذلك بزيادة المادة الملدنة يزداد الهطول باستخدام مخروط ابرامس، مع ملاحظة أن التشغيلية تكون أفضل للخلطة المستخدمة.

#### تأثير تغير نسبة الملدن على زمن الشك الابتدائي:

بزيادة نسبة الملدن المستخدمة يزداد زمن الشك الابتدائي وكانت الزيادة تتراوح من (20 - 70)%، ومع ذلك هذه الزيادة لم تدخل في زمن الشك النهائي، وهذا يؤكد إمكانية استخدام الخلطات الخرسانية في الأجواء الحارة عند نقل الخرسانة إلي أماكن بعيدة بحيث يأمن إمكانية النقل والصب بشكل مريح .

## 2-2-2. الخرسانة المتصلدة:

### ▪ تأثير تغير نسبة الملدن على مقاومة الضغط:

تبين من خلال سلوك العينات أثناء فحص مقاومة الضغط بشأن الملدن له تأثير وأضح على مقاومة الضغط للخرسانة حيث نجد أن هنالك تزايد وأضح لمقاومة الضغط وأخذ الشكل التالي:

- 1- بزيادة عمر المعالجة تزداد مقاومة الضغط للخرسانة بدون استخدام المادة الملدنة.
- 2- عند إضافة نسبة ملدن 0.25% للخرسانة تتراوح الزيادة في مقاومة الضغط لمختلف الأعمار المستخدمة ما بين (14 - 23)% من الخرسانة العادية.
- 3- عند إضافة نسبة ملدن 0.30% للخرسانة تتراوح الزيادة في مقاومة الضغط لمختلف الأعمار المستخدمة (30 - 50)% من الخرسانة العادية.
- 4- عند إضافة نسبة ملدن 0.40% للخرسانة تتراوح الزيادة في مقاومة الضغط لمختلف الأعمار ما بين (23 - 48)% من الخرسانة العادية.
- 5- عند زيادة نسبة ملدن 0.45% للخرسانة تتراوح الزيادة في مقاومة الضغط لمختلف الأعمار ما بين (23 - 37)% من الخرسانة العادية.
- 6- معدل الزيادة في الأعمار المبكرة كانت أعلى من معدل الزيادة في الأعمار المتأخرة.
- 7- أفضل نسبة زيادة للمادة الملدنة عند إضافة نسبة ملدن مقداره 0.30%.
- 8- حدوث هطول في المقاومة قليلاً عند إضافة نسبيتي ملدن (0.40، 0.45)%، ربما يرجع السبب إلى حدوث انفصال حبيبي للخرسانة عند زيادة إضافة المادة الملدنة عند الحد المطلوب بالرغم من ذلك مقاومة الضغط كانت أفضل من الخرسانة العادية (بدون ملدن) بالنسبة للنسب التي تم ذكرها.
- 9- مقاومة الضغط للخرسانة العادية كانت جيدة نتيجة للاستخدام ماء إلى إسمنت مقداره (w/c = 0.45) إضافة إلى استخدام الركام الخشن بأحجام مختلفة.

### ■ تأثير تغير نسبة الملدن على مقاومة الشد:

تبين من خلال سلوك العينات أثناء فحص مقاومة الضغط بشأن الملدن ليس له تأثير وأضح على مقاومة الشد للخرسانة، وعلى الرغم من إضافة مادة مضافة، وإختلاف أعمارها ومع ذلك مقاومة الشد ضعيفة جدا.

### 3- الاستنتاجات

1. إضافة المادة الملدنة (Libo create BV-40)، تزداد تشغيلية الخرسانة بشكل وأضح، وعلى الرغم من ذلك لم يحدث إنفصال حبيبي لمكوناتها.
2. تزداد مقاومة الضغط بزيادة المادة الملدنة وأفضل زيادة كانت عند القيمة 0.3% من وزن الإسمنت المستخدم.
3. بالرغم من إضافة المادة الملدنة مقاومة الشد للخرسانة ضعيفة جدا ومع ذلك أكدت لنا أن أفضل قيمة للإستخدام للملدن عند القيمة 0.3%.
4. إستخدام خليط الركام الخشن حسن من المقاومة، بحيث الكسر حدث في الخرسانة ولم يحدث في الركام خلال أي عملية كسر للضغط أو الشد.
5. تقل مقاومة الضغط قليلا عند إستخدام القيمة 0.45%، عن 0.30% دليل على أن أفضل قيمة للإستخدام 0.30%.
6. زيادة زمن الشك الابتدائي بزيادة المادة الملدنة.

### المراجع

- [1] الخلطات الخرسانية، د. إبراهيم علي الدرويش، د. عبد الوهاب محمد عوض، دار لراتب الجامعية، بيروت.
- [2] المواصفات الليبية القياسية رقم ( 49 ).
- [3] تكنولوجيا الخرسانة، د. مؤيد نوري محمودي، هناء عبد يوسف، مركز التعريب والنشر الجامعة التكنولوجية، بغداد 1984.
- [4] مشروع تخرج طلبة وآخرون سنة 2007-2008 فصل الخريف المركز العالي للمهن الشاملة الزاوية.

- 
- [5] British Standards Institute, BS 1992 “ Methods Of Testing Concrete For Strength “, 1970.  
[6] A.M Neville, “ Properties Of Concrete” , Pitman Publishing, Ltd, Third Edition, 1981.