

Received	2025/11/30	تم استلام الورقة العلمية في
Accepted	2025/12/27	تم قبول الورقة العلمية في
Published	2025/12/28	تم نشر الورقة العلمية في

دراسة تأثير إضافة الملدنات الفائقة على بعض خواص الخرسانة في الحالة الطيرية والمتصلبة

زياد حسن سلمان أبو مصطفى، عبد الرحمن فرج علي شهريان، فوزي أبو عجيبة علي شهريان
جامعة المرقب كلية الهندسة الفره بوللي - ليبيا

zhslman@elmergib.edu.ly, a.shahran@elmergib.edu.ly,
fashahran@elmergib.edu.ly

الملخص:

تضمن هذه الدراسة تأثير المضافات الملدنة (Super Plasticizer) المتوفرة في السوق الليبي والتي تسمى (Technoplast R). ومعرفة تأثيرها على خواص الخرسانة في الحالة الطيرية مثل قابلية التشغيل، وكذلك الحالة المتصلبة مثل مقاومة الضغط. صممت أربعة خلطات خرسانية ذات نسب ماء/الإسمنت (0.55 ، 0.60 ، 0.65 ، 0.70) بدون إضافات، ومن ثم صممت أربعة خلطات خرسانية بإضافة مادة (Technoplast R) إلى نفس الخلطات السابقة بنسبة 1.5% من وزن الإسمنت الخاص بمصنع الاتحاد العربي ومصنع لبدة. كما هو موضح في برنامج التجارب العملية. تمت دراسة خواص هذه الخلطات في الحالة الطيرية والمتصلبة كما هو موضح في النتائج وتم التوصل إلى أن نسبة الماء/الإسمنت المثلث هي (0.55).

الكلمات المفتاحية: خليط الخرسانة، اختبار الهبوط، قوة الضغط، تكنوبلاست، الملنن الفائق، قابلية التشغيل، نسبة الماء إلى الأسمنت.

A study of the effect of adding superplasticizers on some properties of concrete in the fresh and hardened states

Ziad H.Salman, Abdrahman F. Shahran, Fawzi A. Shahran

Faculty of Engineering, Qarabulli - Elmergib University - Libya

zhslman@elmergib.edu.ly, a.shahran@elmergib.edu.ly,

fashahran@elmergib.edu.ly

Abstract:

This research includes the influence of adding super plasticizer called (Technoplast R) which available in the Libyan market. To understanding its effect on the properties of concrete in the fresh state such as workability, and in the hardened state such as compressive strength. Four concrete mixes were designed with specific water/cement ratios (0.55, 0.60, 0.65, 0.70) without additives. Four concrete mixes were then designed with the addition of a material (Technoplast R) to the same previous mixtures at a rate of 1.5% of the weight of the cement from the Arab Union Factory and the Labda Factory, as shown in the practical testing program. The properties of these mixtures were then studied in there fresh and hardened states, as shown in the results. A set of conclusions was then obtained. Indicating that the ideal water/cement ratio is (0.55).

Keywords: Concrete Mixture, Slump Test, Compressive Strength, TechnoplastR, Super Plasticizer, Workability, Water Cement Ratio.

مقدمة:

الكثير من الدراسات السابقة حول إضافات الملنات والملنات الفائقة أجريت للتعرف على سلوك الخرسانة عند إضافة هذه الملنات إليها. وتخالف هذه الدراسات بحسب الغرض من الخواص المطلوب معرفتها، حيث بعضها يبحث في الخواص الميكانيكية مثل مقاومة الضغط والشد والإحناء ومنها ما يبحث في الخواص الفيزيائية.

في هذه الورقة العلمية قمنا بأجراء برنامج عمل على النحو التالي :

1. استخدام المعادلة التصميمية الحجمية للخلطة الخرسانية ومن خلالها تم تحديد الكثبيات اللازمة للخلطة .

2. استعمال نوعين من الاسمنت (اسمنت مصنع الاتحاد العربي واسمنت مصنع لبدة).

3. استعمال نوعين من الخلطات الخرسانية وهما:

A. خلطة خرسانية يتم فيها تغيير نسبة W/C من (0.60 – 0.55) بدون استخدام اضافات.

B. خلطة خرسانية يتم فيها تغيير نسبة W/C من (0.60 – 0.55) مع استخدام السوبر بلاستيسيزر Super Plasticizer بنسبة 1.5% من وزن الاسمنت.

ت. عمل اختبار الهبوط ومقاومة الضغط للخرسانة التي من شأنها تحديد وتوضيح خواص الخرسانة في الحالة اللينة والحالة المتصلة لكلا النوعين من الاسمنت (الاتحاد العربي ولبدة).

تأثير الملدනات الفائقه على قابلية تشغيل الخرسانه:

وجد Golaszewski and Szwabowski [1] من خلال دراسة معملية أنه من الممكن تحديد بدقة تأثير الملدනات الفائقه على خواص الخلطة الخرسانية وكذلك اختيار نظام الملنن الفائق للإسمنت وتعيين قابلية التشغيل للعجينة الإسمنتية والخرسانة. أظهرت النتائج بوضوح بأن الملدනات الفائقه من نوع AP و PC أكثر فعالية من الملدනات الفائقه عند استخدام نفس الجرعة من الملنن الفائق. اعتمدت دراسة أخرى ل Ahmad SNF وآخرون [2] على عمل خلطة خرسانية بأقل نسبة من الماء مع الحفاظ على قابلية تشغيل عالية. كما قام Tmrakar and Mishra [3] بإجراء بحث لدراسة تأثير الملنن الفائق على خواص الخرسانة بمقاومة 20 ميجا باسكال و 40 ميجا باسكال، كانت الخصائص التي تم فحصها هي قابلية التشغيل ومقاومة الضغط على أساس الملاحظة على نتيجة الاختبار يمكن القول أن خصائص الخرسانة في المراحل الطازجة والمتصبلة قد تحسنت مع إضافة ثلاثة أنواع من الملنن الفائق لجميع الخلطات الخرسانية حيث تبين زيادة قابلية التشغيل وتقليل نسبة الماء. من نتائج الدراسة يمكن زيادة قابلية التشغيل بإضافة الملنن الفائق. ومع ذلك الجرعات العالية من SP تؤدي إلى إضعاف تمسك الخرسانة.

تأثير الملدනات الفائقة على زمن شك الخرسانة:

قام Sakai وآخرون [4] بوصف تأثير الأنواع المختلفة من الملدනات الفائقة مثل نوع النفالين (β - NS) ونوع سلفونات المكرر (LS) وأنواع البولي كربوكسيلات (P34,S34) على زمن شك الإسمنت وعلى الإسمنت المتصلد من خلال الدراسة وجد أن الملدනات الفائقة الأخرى باستثناء NS - β أدت إلى تأخير زمن الشك الإبتدائي للإسمنت. على أي حال فإنه نادراً ما يؤثر على تفاعل الماء في المرحلة المتأخرة من الإسمنت.

مقاومة الضغط للخرسانة المحتوية على ملدනات فائقة:

في نفس البحث السابق لـ Tmrakar and Mishra [3] قام التركيز على تأثير الملن في القائمة على مقاومة الضغط ويمكن القول أن خصائص الخرسانة تحسنت مع إضافة ثلاثة أنواع من الملن الفائق لجميع الخلطات الإسمنتية للخرسانة وقد أظهر زيادة قوة الضغط، ومع ذلك الجرعات العالية من SP تؤدي إلى إضعاف تماسك الخرسانة وقد أصبح من الممكن الآن إنتاج خرسانة مقاومة ضغط تصل إلى 90 ميجا باسكال بالإضافة إلى ذلك فهي مناسبة أيضاً للاستخدام مع مواد أخرى مثل الرماد المتطاير وخبث الفرن العالي.

كانت دراسة Sigh [5] استخدم فيها الملدනات الفائقة مع إضافات مناسبة أيضاً للاستخدام مع مواد الإسمنت الأخرى مثل FLY و ASH و PPC . تم دراسة تأثير الملدනات الفائقة على الخرسانة الطازجة والمتصلبة. تضمن برنامج التجربة اختبار قابلية التشغيل وفقدان الهيكل ومقاومة الضغط. في هذه الأعمال التجريبية تم مقارنة خصائص الخرسانة القائمة على الملدනات الفائقة بخصائص الخرسانة التي لا تحتوي على الملدනات الفائقة تسمح الملدනات الفائقة بتقليل الماء بشكل كبير مع الحفاظ على نفس قابلية التشغيل. في برنامج البحث هذا تم استخدام ثلاثة أنواع مختلفة من الملدනات الفائقة.

* Rheobuild1125 (أساس بوليمر النفالين المسلح)

* (بوليمرات الأثير متعدد الكربوكسييل) Glenium 140 *

(Lignosulphate) Pozzolith225 *

تم استخدام نسبتي تصميم من الدرجة M20 و M40 لخلط نسب الخرسانة المكونة بالوزن. تم الحفاظ على نسبة الماء إلى الإسمنت 0.40 ، 0.55 لدراسة تأثير هذه الملنات الفائقة على الخواص المختلفة للخرسانة تم اعتماد جرعات الملنات الفائقة بنسبة 0.25 % من وزن الإسمنت. لدراسة تأثير الملنات الفائقة تم تقسيم التجربة إلى أربع مجموعات وهي قابلية التشغيل، وتقليل المياه، وتوفير الإسمنت، ومقاومة الضغط.

مكونات الخلطة الخرسانية:


معظم الاختبارات التي اجريت على المواد الاولية المستخدمة في اعداد الخلطات الخرسانية والاختبارات الخاصة بالخرسانة في حالتها اللينة والصلبة تمت بمعمل شركة الاتحاد العربي للمقاولات.

الركام الناعم:

الركام الناعم المستخدم في هذه الدراسة تم توریده من محاجر بمنطقة زليتن ، والجدول رقم (1) يبيّن نتائج التحليل المنخلي والشكل (1) يوضح منحني التدرج الحبيبي للركام الناعم ، والجدول رقم (2) يبيّن نتائج اختبارات الخواص الفيزيائية للركام الناعم والتي تقع ضمن الحدود المسموح بها في المواصفات البريطانية BS882:1992 [11] والمواصفات الليبية رقم 49 لسنة 2002 [17] كما موضح بالجدول رقم (1).

جدول 1. نتائج التحليل المنخلي للركام الناعم

المواصفات الليبية رقم 49 لسنة 2002	حدود المواصفات البريطانية BS882:1992	النسبة المئوية المارة %	قطر فتحة المنخل(مم)
100	100	100	4.75
100-80	100-80	99.96	2.36
100-70	100-70	99.86	1.18
100-55	100-55	98.11	0.6
70-5	70-5	55.77	0.3
15-0	15-0	8.26	0.15




الشكل 1. يوضح منحنى التدرج الحبيبي للركام الناعم.

الركام الخشن:

تم توريد الركام الخشن من محاجر زليتن . تم اختبار التحليل المنخلى للركام الخشن والنتائج كانت ضمن حدود المواصفات البريطانية المعتمدة [11]BS882:1992 والمواصفات الليبية رقم 49 لسنة 2002[17] . الجدول رقم (2) يبين نتائج التحليل المنخلى للركام الخشن. والشكل رقم (2) يوضح منحنى التدرج الحبيبي للركام الخشن.

جدول 2. نتائج التحليل المنخلى للركام الخشن

والمواصفات الليبية رقم 49 لسنة 2002	حدود المواصفات البريطانية BS882:1992	النسبة المئوية المارة %	قطر فتحة المنخل (مم)
100-100	100	%100	37.5
100-90	100-90	%100	20
80-40	80-40	%74.29	14
60-30	60-30	%44.58	10
10-0	10-0	%0.82	5



الشكل 2. يوضح منحنى التدرج الحبيبي للركام الخشن

الاسمنت:

الاسمنت البورتلاندى العادى المستخدم فى هذه الدراسة من انتاج مصنع الاتحاد العربى للمقاولات بمدينة زليتن ومصنع لبدة للإسمنت بمدينة الخمس . الجدول رقم (3) يوضح التركيب الكيميائى والمعدنى لأسمنت مصنع الاتحاد العربى للمقاولات بمدينة زليتن وإسمنت مصنع لبدة بمدينة الخمس ، والجدول رقم (4) يوضح الخواص الفيزيائية لأسمنت مصنع الاتحاد العربى للمقاولات بمدينة زليتن وإسمنت مصنع لبدة بمدينة الخمس. هذه النتائج تم الحصول عليها من معمل مراقبة الجودة بالمصنع وكانت جميعها تقع ضمن الحدود المسموحة بها المعايير البريطانية BS12:1996 [12] والمواصفات الليبية رقم 340 لسنة 1997 م [19].

جدول 3. التركيب الكيميائى والمعدنى لا سمنت مصنع الاتحاد العربى للمقاولات بمدينة زليتن وإسمنت مصنع لبدة بمدينة الخمس.

حدود والمواصفات الليبية رقم 340 لسنة 1997 م	النسبة	الاختبار
-	%25-17	السيلاكا SiO_2
-	%8-3	الامونيا AL_2O_3
-	%6-0.5	اكسيد الحديد Fe_2O_3
-	%67-60	اكسيد الكالسيوم CaO

%5.0>	%4-1	اكسيد الماغنيسيوم MgO
%2.5>	%3-1.5	ثالث اكسيد الكبريت SO ₃

جدول 4. الخواص الفيزيائية لاسمنت مصنع الاتحاد العربي للمقاولات بمدينة زليتن وإسمنت مصنع لبدة بمدينة الخمس.

الاختبار	النتيجة	حدود المواصفات البريطانية BS12:1996	والمواصفات الليبية رقم 340 لسنة 1997
زمن الشك الابتدائي	3:25 ساعة	لا يقل عن 45 دقيقة	لا يقل عن 45 دقيقة
زمن الشك النهائي	5:30 ساعة	لا يزيد عن 10 ساعات	لا يزيد عن 10 ساعات
النعومة	2977	لا تقل عن 2500	لا تقل عن 2500
الثبات والحجم	1مم	لا يزيد عن 10 مم	لا يزيد عن 10 مم
الوزن النوعي	3.15	-	-

الماء :

تم استخدام الماء الصالح للشرب في اعداد الخلطات الخرسانية والذي تم اختباره في مركز البحوث الصناعية بتاجوراء ،الجدول رقم (5) يبين التركيب المعدني لماء الخلط والتي كانت اقل من الحد الاقصى الذي توصى به المواصفات الليبية رقم 294 لسنة 1988 . [18]

جدول 5. التركيب المعدني لماء الخلط المستخدم في الدراسة.

التركيب	الكمية الموجودة في الماء(ملغ/لتر)	الحد الاقصى المسموح به (ملغ/لتر) لحدود المواصفات الليبية رقم 294 لسنة 1988
الاس الهيدروجين PH	7.55	8-6

2000	1054.6	مجموعة الاملاح الذائبة عن درجة حرارة 105C°
1000	129	القلوية الكلية المقدرة على هيئة كربونات الكالسيوم
1000	178.01	الكبريتات
500	389.9	الكلوريدات

الإضافات:

لقد تم استخدام احدى الملدනات الفائقة يسمى Super plasticizers التي تمكنا من الحصول عليها في السوق الليبي كإضافات كيميائية لتوفير الخواص التشغيلية للخرسانة ، والمواصفات الليبية الخاصة بالملدنات الفائقة موضحة بالملحق . تم الحصول على هذه الملدනات الفائقة من شركة تقنية البناء في (طريق 11 يونيو) ، الجدول رقم (6) يوضح بعض خصائص الملنن الفائق المستخدم.

جدول 6. يوضح بعض خصائص الملنن الفائق المستخدم.

اللون	الاسم الكيميائي	نسبة الاستخدام إلى وزن الاسمنت	اسم الملنن الفائق	اسم الشركة المصنعة
اسود	TECHNOPLAST R	-0.6% -1.5%	Super plasticizers	SIKA

الخلطات الخرسانية :

تحضر اوزان الاسمنت والماء والملنن والركام المطلوبة لكل خلطة حيث يكون الاختلاف في وزن الماء ويتم استبدال جزء من ماء الخلط مساوياً إلى وزن الملنن المقرر في كل خلطة ويخلط الملنن مع ماء الخلط أولاً قبل خلط الماء والملنن مع الأوزان الجافة للإسمنت والرمل والركام الخشن وتكون العينات من الخلطات كما موضح بالجدول (7).

جدول 7. يوضح الخلطات الخرسانية.

نسبة الملنن	W/C	رقم الخلطة
%0	0.55	M1
%1.5	0.55	M2

%0	0.60	M3
%1.5	0.60	M4
%0	0.65	M5
%1.5	0.65	M6
%0	0.70	M7
%1.5	0.70	M8

توضع الاوزان داخل الخلط الميكانيكي المواد الجافة اولاً ويشغل الخلط لمدة نصف دقيقة تم يضاف الماء والمcdn والخلطة في حالة دوران لمدة 3 الى 5 دقائق حت يتجانس الخليط تجهز قوالب المكعبات بأبعاد 150x150x150 مم قبل البدء في عملية الخلط حيث يتم صب عدد ثلاثة مكعبات لكل خلطة من الوارد ذكرها في الجدول السابق.

تصميم وخلط الخلطة الخرسانية:

اعتمدت هذه الدراسة على اعداد خلطات خرسانية باستخدام نوعين من الاسمنت البورتلاندى العادى وهما إسمنت مصنع الاتحاد العربى للمقاولات بمدينة زليتن وإسمنت مصنع لبدة بمدينة الخمس وركام ناعم وخشن وماء وكانت نسبة الخلط حسب المعايير لتصميم الخلطة ونسبة الماء الى الاسمنت متغيرة وكانت نسبة المcdn Super plasticizers 1.5%، والجدول رقم (8) يوضح نسب وكميات الخلطة الخرسانية المستخدمة ، تم خلط المكونات بأسلوب مشابه لما قام به (Grunewald & Walraven)[12][11] حيث قام بخلط الاسمنت والرمل لمدة 10 ثوانى ثم يضاف ماء الخلط والمcdn المتقوق ويستمر الخلط لمدة 110 ثانية وبعد ذلك يضاف الركام ويستمر الخلط لمدة 60 ثانية.

جدول 8. يوضح المقادير التي استخدمت في الخلطة الخرسانية

الركام الناعم كجم / م ³	الركام الخشن كجم / م ³	نسبة الماء الى الاسمنت	الاسمنت بنوعيه كجم / م ³
524.8	809.6	متغيرة	265.6

اعداد العينات:

تم اعداد وخلط وصب عينات خرسانية في قوالب مكعبات حديدية بأبعاد (150x150x150مم) ، وفي كل خلطة يتم تنظيف القوالب بشكل جيد بإزالة بقايا الخرسانة منها وتجميعها وربطها جيداً لمنع اي تسرب وترتيبها من الداخل لمنع التصاق

الخرسانة وسهولة الفك بعد تصلبها . وزن مكونات الخلطة الخرسانية الالزمة لأعداد العينات الخرسانية وأضيفه مواد الخلطة الخرسانية الى الخلطة الميكانيكية وخلطها على الجاف كما اضيف ماء الخلط اللازم تدريجياً حتى تتجانس الخلطة وتصبح جاهزة للصب وصب الخرسانة الطازجة في القوالب ووضعت على المهازز الميكانيكي لدمك الخرسانة جيداً داخل القوالب والتخلص من الهواء المحصور داخل الخرسانة ومن ثم تسوية السطح الخارجي للعينات.

وبعدها وضعت داخل المعمل لمدة 24 ساعة قبل فك القوالب وترقيم العينات حسب نوع الخلطة الخرسانية والشكل (3) يوضح صب العينات وتسوية سطحها وبعد ذلك تم وضع العينات في أحواض الماء عند درجة حرارة المعمل كما موضح في الشكل (4) .



الشكل 3. يوضح صب العينات وتسوية سطحها



الشكل 4. يوضح العينات المغمورة في الماء

إختبارات الخرسانة إختبار الهبوط للخرسانة الطازجة

هو اختبار تجاري لتعيين قيمة الإيساب للخرسانة الطازجة وذلك من خلال استخدام مخروط خاص لقياس الهبوط وتحديد قابلية الخرسانة للتشغيل ولتحديد قوامها ونسبة الماء اللازم إضافته إلى الإسمنت ويختلف القوام المناسب (الهبوط) طبقاً لخرسانة المنشآت المختلفة ففي الوحدات السكنية 10 سم وفي أعمال خرسانية أخرى من 50-60 ملم وهكذا والشكل (5) يوضح جهاز اختبار الهبوط.



الشكل 5. يوضح جهاز اختبار الهبوط

اختبار مقاومة الضغط للخرسانة المتصلدة:

تم اجراء اختبار الضغط على العينات مقاس (150x150x150) مم عند الفترات الزمنية 7 أيام و 28 يوم من تاريخ الصب ، اختبار العينات باستعمال جهاز تكسير المكعبات كما هو موضح بالشكل (6) وبمعدل تحميل ثابت قدره 0.25 ميغا بسكال/ثانية حتى الانهيار ، ووفق المواصفات البريطانية 116:1983:part [13] .



الشكل 6. مقاومة الضغط

خواص الخرسانة الطازجة (قابلية التشغيل) :

إسمنت الإتحاد العربي :

تم دراسة قابلية التشغيل للخرسانة الطازجة بإجراء اختبار الهبوط حيث تم تحديد مقدار الهبوط لجميع الخلطات بعد إجراء عملية الخلط مباشرة وتتوين النتائج بالجدول (9) الخاص بإسمنت الإتحاد العربي.

جدول 9. يوضح نتائج اختبار الهبوط للخلطات الخرسانية الطازجة لإسمنت الإتحاد العربي

نوع الخلطة	W/C	نسبة الملن	مقدار الهبوط (سم)
------------	-----	------------	-------------------

4	%0	0.55	M1
10	%1.5	0.55	M2
7.5	%0	0.60	M3
14	%1.5	0.60	M4
12	%0	0.65	M5
17	%1.5	0.65	M6
16	%0	0.70	M7
انهيار الخرسانة	%1.5	0.70	M8

من النتائج المدونة بالجدول (9) ونتوقيعها بالشكل (7) الذي يوضح العلاقة بين مقدار هبوط الخرسانة الطازجة ونوع الخلطة وتبيّن من الشكل إن مقدار الهبوط يزداد بزيادة نسبة الماء/الإسمنت وكذلك نلاحظ من الشكل إن تشغيلية الخرسانة الطازجة المحتوية على الملنن تتحسن عند نسبة الماء/الإسمنت مابين (0.55 و 0.60) ونلاحظ أن مقدار الهبوط يحصل له انهيار عند نسبة الماء/الإسمنت تساوي (0.7) بإضافة الملنن.



الشكل 7 . يوضح العلاقة بين مقدار الهبوط ونوع الخلطة بالإضافة وبدون إضافة للإسمنت
الاتحاد العربي


إسمنت لبدة :

تم دراسة قابلية التشغيل للخرسانة الطازجة بإجراء اختبار الهبوط حيث تم تحديد مقدار الهبوط لجميع الخلطات بعد إجراء عملية الخلط مباشرة وتدوين النتائج بالجدول (10) الخاص بإسمنت لبدة.

جدول 10. يوضح نتائج اختبار الهبوط للخلطات الخرسانية الطازجة لإسمنت لبدة

نوع الخلطة	W/C	نسبة الملنون	مقدار الهبوط (سم)
M1	0.55	%0	4.5
M2	0.55	%1.5	11
M3	0.60	%0	8
M4	0.60	%1.5	15
M5	0.65	%0	13
M6	0.65	%1.5	17.5
M7	0.70	%0	16.5
M8	0.70	%1.5	انهيار الخرسانة

من النتائج المدونة بالجدول (10) وتوضيعها بالشكل (8) الذي يوضح العلاقة بين مقدار هبوط الخرسانة الطازجة ونوع الخلطة وتبين من الشكل إنه يوجد شبه تطابق في النتائج بين إسمنت لبدة والإتحاد العربي.



الشكل 8. يوضح العلاقة بين مقدار الهبوط ونوع الخلطة بالإضافة وإضافة لإسمنت لبدة وبدون

**خواص الخرسانة المتصلدة :
اختبار مقاومة انضغاط الخرسانة :**

مقاومة الضغط من أهم خواص الخرسانة المتصلدة وهي ناتجة عن قوة التماسك والالتصاق بين الركام وعجينة الإسمنت بالإضافة إلى مقاومة الحبيبات الخشنة للإجهادات المسلطة عليها وتستخرج مقاومة الضغط من حاصل قسمة الحمل المسبب للفشل على مساحة وجه المكعب المعرض للحمل المسلط من جهاز الضغط ويمكن حساب مقاومة الضغط (نيوتن/م²) من المعادلة التالية

$$\sigma = P/A \quad \dots \quad (1)$$

حيث إن σ مقاومة الضغط (MPa)

P الحمل الأقصى المسلط على المكعب (N)

A مساحة وجه المكعب (mm^2)

دراسة تأثير إضافة الملنن على مقاومة انضغاط الخرسانة عن عمر 7 أيام وعمر 28 يوم لإسمنت الإتحاد العربي:


يوضح الجدول (11) نتائج مقاومة الضغط للمكعبات لجميع أنواع الخلطات الخرسانية المحتوية على الملنن والتي بدون ملنن وتتجدر الإشارة إلى أن الأرقام الموضحة في الجدول هي معدل نتائج ثلاثة مكعبات وقد تم قياس مقاومة الضغط في الأعمار (7 ، 28) يوم بعد معالجتها بالماء لمعرفة تأثير الملنن على مقاومة الضغط للخرسانة لكافة الخلطات والشكل (9) يوضح هذه النتائج لجميع أنواع الخلطات

جدول 11. يوضح مقاومة الضغط للخرسانة لإسمنت الإتحاد العربي


متوسط مقاومة الضغط (MPa)		نسبة الملنن	W/C	نوع الخلطة
عمر 28 يوم	عمر 7 أيام			
37.5	25	%0	0.55	M1
42.1	28.2	%1.5	0.55	M2
36.1	24	%0	0.60	M3
39.1	26.1	%1.5	0.60	M4
32.1	20.61	%0	0.65	M5
34.15	22.78	%1.5	0.65	M6
23.66	15.1	%0	0.70	M7

24.5	16.5	%1.5	0.70	M8
------	------	------	------	----

ومن خلال دراسة الشكل (9). (10) لجميع أنواع الخلطات والذي يوضح العلاقة بين تغير نسبة الماء / الإسمنت (W/C) ومقاومة الضغط للخلطات المحتوية على الملنن والتي بدون ملنن بالنسبة لإسمنت الإتحاد العربي يتضح بأن النتائج قد أكدت أن مقاومة الضغط تزداد مع تقدم العمر لكافة الخلطات سواء أضيف إليها الملنن أو بدونه. ونستنتج أن مقاومة الضغط تزداد في الخلطات التي بها ملنن عن دونها مع ثبوت نسبة الماء / الإسمنت . وإن أعلى نسبة لمقاومة الضغط كانت في الخلطة نوع (M2) بالملنن والتي نسبة (W/C) بها تساوي 0.55 ونلاحظ إن مقاومة الضغط تتلاقص بزيادة نسبة (W/C) لباقي الخلطات الخرسانية.



الشكل 9. يوضح العلاقة بين تغير نسبة (W/C) مع مقاومة الضغط للخرسانة بالإضافة وبدون إضافة بعمر 7 أيام لإسمنت الإتحاد العربي




الشكل 10. يوضح العلاقة بين تغير نسبة (W/C) مع مقاومة الضغط للخرسانة بالإضافة وبدون إضافة بعمر 28 يوم لإسمنت الإتحاد العربي
دراسة تأثير إضافة الملنن على مقاومة اضغاط الخرسانة عن عمر 7 أيام وعمر 28 يوم لإسمنت لبدة

يوضح الجدول (12) نتائج مقاومة الضغط للمكعبات لجميع أنواع الخلطات الخرسانية المحتوية على الملنن والتي بدون ملنن وتتجدر الإشارة إلى أن الأرقام الموضحة في الجدول هي معدل نتائج ثلاثة مكعبات وقد تم قياس مقاومة الضغط في الأعمار (7 ، 28) يوم بعد معالجتها بالماء لمعرفة تأثير الملنن على مقاومة الضغط للخرسانة لكافة الخلطات والشكل (11) (12) يوضح هذه النتائج لجميع أنواع الخلطات.


جدول 12. يوضح مقاومة الضغط للخرسانة لإسمنت لبدة

متوسط مقاومة الضغط (MPa)		نسبة الملنن	W/C	نوع الخلطة
عمر 28 يوم	عمر 7 أيام			
34.11	22.54	%0	0.55	M1
37.23	25.14	%1.5	0.55	M2
31.91	21.19	%0	0.60	M3
33.12	22.9	%1.5	0.60	M4
28.99	19.78	%0	0.65	M5
29.01	20.10	%1.5	0.65	M6
18.30	13.07	%0	0.70	M7
19.14	14.5	%1.5	0.70	M8

ومن خلال دراسة الشكل (11)،(21) لجميع أنواع الخلطات والذي يوضح العلاقة بين تغير نسبة الماء / الإسمنت (W/C) و مقاومة الضغط للخلطات المحتوية على الملنن والتي بدون ملنن بالنسبة لإسمنت لبدة يتضح بأن النتائج قد أكدت أن مقاومة الضغط تزداد مع تقدم العمر لكافة الخلطات سواء أضيف إليها الملنن أو بدونه. ونستنتج أن مقاومة الضغط تزداد في الخلطات التي بها ملنن عن دونها مع ثبوت نسبة الماء / الإسمنت . وإن أعلى نسبة لمقاومة الضغط كانت في الخلطة نوع (M2) بالملنن والتي نسبة (W/C) بها تساوي 0.55 ونلاحظ إن مقاومة الضغط تتناقص بزيادة نسبة (W/C) لباقي الخلطات الخرسانية.



الشكل 11. يوضح العلاقة بين تغير نسبة (W/C) مع مقاومة الضغط للخرسانة بالإضافة وبدون إضافة بعمر 7 أيام لإسمنت لبدة




الشكل 12. يوضح العلاقة بين تغير نسبة (W/C) مع مقاومة الضغط للخرسانة بالإضافة وبدون إضافة بعمر 28 يوم لإسمنت لبدة


الجدول (13) (14) على التوالي لتوضيح المقارنة بين إسمنت الإتحاد وإسمنت لبدة بالنسبة لمقاومة الضغط عن عمر (7 و 28) يوم للخلطات الخرسانية التي بها ملدن والتي بدون ملدن.

جدول 13. يوضح مقاومة الضغط للخرسانة لإسمنت الإتحاد وإسمنت لبدة بعمر 7 أيام

مقاومة الضغط بعمر 7 أيام		نسبة الملدن	W/C	رقم الخلطة
إسمنت لبدة	إسمنت الإتحاد			
22.54	25	%0	0.55	M1
25.14	28.2	%1.5	0.55	M2
21.19	24	%0	0.60	M3
22.9	26.1	%1.5	0.60	M4
19.78	20.61	%0	0.65	M5
20.10	22.78	%1.5	0.65	M6
13.07	15.1	%0	0.70	M7
14.5	16.5	%1.5	0.70	M8




الشكل 13. يوضح العلاقة بين تغير نسبة (W/C) مع مقاومة الضغط للخرسانة لإسمنت الإتحاد ولبدة بدون إضافة بعمر 7 أيام




الشكل 14. يوضح العلاقة بين تغير نسبة (W/C) مع مقاومة الضغط للخرسانة لاسمنت الإتحاد ولبدة بالإضافة بعمر 7 أيام

جدول 14. يوضح مقاومة الضغط للخرسانة لاسمنت الإتحاد ولبدة بعمر 28 يوم

نسبة الملن	W/C	رقم الخلطة	مقاومة الضغط بعمر 28 يوم	
			اسمنت لبدة	اسمنت الإتحاد
%0	0.55	M1	34.11	37.5
%1.5	0.55	M2	37.23	42.1
%0	0.60	M3	31.91	36.1
%1.5	0.60	M4	33.12	39.1
%0	0.65	M5	28.99	32.1
%1.5	0.65	M6	29.01	34.15
%0	0.70	M7	18.30	23.66
%1.5	0.70	M8	19.14	24.5



الشكل 15. يوضح العلاقة بين تغير نسبة (W/C) مع مقاومة الضغط للخرسانة لإسمنت الإتحاد ولبdea بدون إضافة بعمر 28 يوم



الشكل 16. يوضح العلاقة بين تغير نسبة (W/C) مع مقاومة الضغط للخرسانة لإسمنت الإتحاد ولبdea بالإضافة بعمر 28 يوم

من النتائج المدونة بالجدول (13) (14) وتوقيعها بالأشكال (13) (14) (15) (16) نلاحظ أن مقاومة الضغط عند استخدام إسمنت الإتحاد العربي تكون أعلى من مقاومة الضغط عند استخدام إسمنت لبدة في جميع الأعمار (7-28) يوم مع ثبوت المقارنة بنفس نسبة (W/C).

الخلاصة :

من خلال الدراسة المعملية التي أجريت وتحليل النتائج للاختبارات تم تلخيص النقاط التالية:

اختبار الهبوط :

1- الخلطات الخالية من الملنن فإن نتائج قيم الهبوط تتزايد بزيادة نسبة الماء / الإسمنت المستعملة في الخلطات.

2- الخلطات المحتوية على الملنن نتائج قيم الهبوط تتزايد أيضاً بزيادة نسبة الماء / الإسمنت المستعملة في الخلطات مع ملاحظة إن نتائج قيم الهبوط تكون أكبر مقارنة بنظيرتها بالخلطات الغير محتوية على الملنن.

3- الخلطات التصميمية من (M1 إلى M5) يكون مقدار قيم الهبوط فيها في حدود متطلبات التصميم للخلطات الخرسانية.

4- الخلطات التصميمية من (M6 إلى M7) يكون مقدار قيم الهبوط فيها عالية وخارج متطلبات التصميم للخلطات الخرسانية إلى أن تصل إلى الانهيار في الخلطة (M8).

5- نلاحظ إن نتائج مقدار الهبوط لإسمنت لبدة أعلى من نتائج مقدار الهبوط لإسمنت الإتحاد العربي في جميع الخلطات بالملنن أو بدون ملنن.

اختبار مقاومة الضغط :

1- من خلال دراسة نتائج مقاومة الضغط لجميع الخلطات تزداد مقاومة الضغط في الخلطات المحتوية على الملنن مع ثبوت المقارنة بنفس نسبة الماء / الإسمنت.

2- أعلى نسبة لمقاومة الضغط في الخلطة التصميمية (M2) المحتوية على الملنن حيث نسبة الماء / الإسمنت تساوى (0.55)

3- تتناقص قيمة مقاومة الضغط كلما زادت نسبة الماء / الإسمنت للخلطات التي بها ملدن أو بدونه.

4- بالمقارنة مع نوعي الإسمنت المستخدم (الإتحاد العربي ولبدة) نلاحظ إن مقاومة الضغط لإسمنت الإتحاد يعطى نتائج أفضل نسبياً من إسمنت لبدة مع ثبوت المقارنة بنسبة الماء / الإسمنت لكليهما في جميع الخلطات التصميمية بالم Linden أو بدونه.

الوصيات :

1- يوصى باستعمال إسمنت الإتحاد خاصة في المنشآت التي تتطلب مقاومة ضغط عالية .

2- يوصى بمقارنة إسمنت الإتحاد ولبدة بأنواع أخرى من الإسمنت المتوفر داخل السوق الليبي والمقارنة بينهما.

3- يوصى باستعمال نفس الملدن ولكن بنسب مختلفة للملدن على سبيل المثال حسب توصيات الشركة المصنعة يمكن استعمال نسبة الملدن ما بين (0.6 إلى 1.5) % من وزن الإسمنت حيث قمنا في هذا البحث باستخدام نسبة 1.5 % وليكن التغير مثلا (0.6 - 1 %) دراسة نتائجها.

4- يوصى بدراسة أحد عينات من المكعبات على فترات زمنية مختلفة لمعرفة مدى تأثير التأخير في زمن صب الخرسانة بالموقع.

References:

- [1] J. Golaszewski, J. Szwabowski Influence of superplasticizer on rheological behaviour of fresh cement mortars cem. & con. Res., 34(2004), pp.235-248,2004.
- [2] Saeed Ahmad, Muhammad Nawaz, Ayub El, “ Effect of Superplasticizers on Workability and Strength of Concrete”, 30th Conference on our world In Concrete & Structures, pp.23-24,2005
- [3] Roshan Tamrakar, Mr. S.P. Mishra, Experimental Studies on property of concrete due to different Ingredient based super plasticizer , International Journal of Science, Engineering and Technology research, vol.2, Issue 5, pp. 1036-1040,2013.
- [4] Etsuo Sakai, Takayuki kasuga, Tomomi Sugiyama, Kiyoshi Asaga, Masaki Daimon, Influence of Superplasticizers on the hydration of cement

and the pore structure of hardened cement, Cement and Concrete Research, 36, 2049-2053,2006.

[5] Sishminder Pal Singh, Influence of Superplasticizer on flow and strength characteristics of concrete , International Journal of Advancements in Research & Technology, Vol. 3, Issue 12, pp72-76, 2014.

[6] Antoni, James Gabriel Halim, Owen Chandra Kusuma, Djwantoro Hardjito, Optimizing Polycarboxylate Based Superplasticizer Dosage with Different Cement Type, Procedia Engineering, Vol. 171, pp.752-759, 2017.

[7] Admixtures for concrete Turhan Y.Erdogan/Middle East Technical University.

[8] ASTM C-494, Mar 10, 2020, Chemical Admixtures Concrete.

[9] ASTM C 618 – 94a, "StandARD Specification For Coal Fly Ash and Raw or Calcined Natural Pozzolan for Use as a Mineral admixture in Portland Cement Concrete ,1994 Annual Book of ASTM Standards.

[10] ASTM C-260, Dec 31, 2010 "Air Entraining Admixtures for concrete.

[11] BC 882:1992 "Specification for aggregates from natural source for concrete". British Standards Institution, 389 Chiswick high road, London, W4 4AL,UK,1992.

[12] BS 12:1996 " Specification for Portland Cement". British Standards Institution, 389 Chiswick high road, London, W4 4AC,UK,1992.

[13] Grunewald.S. (2004) "Performance Based- Design of Self Compacting Fiber Reinforced Concrete". PH.D Thesis. Department of Civil And Mining Engineering, Delft University of Technology, Published And Distributed By Delft University Press, Netherlands.

[14] Grunewald. Sand walraven.J.c.(2000) " Self-Compacting Fiber Reinforced Concrete-Test Methods and Properties of Fresh State",Basil, 14. InT.Baustofftagung, Weimar, PP. 5166.

[15] BS L881:Part 116 :1983) "Method –for determination of compressive strength of concrete cubes". British Standards Institution,2 Park Street, London, W1A 2BS,UK,-1983.

- [16] م.أ/حسن محمد جمعة 2027 (كتاب الإضافات الكيميائية) (ISBN: 105634)
- [17] الموصفات القياسية الليبية رقم 49 لسنة (2002 ف) لركام الخرسانة من المصادر الطبيعية ، المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية طرابلس.
- [18] الموصفات القياسية الليبية رقم 294 لسنة (1988 ف) الخاصة بالمياه المستخدمة في الخرسانة ، المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية ، طرابلس.
- [19] الموصفات القياسية الليبية رقم 340 لسنة (1997 ف) الخاصة بالإسمنت البورتلاندي ، المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية ، طرابلس.